



Colas Északkő Kft.

3915 Tarcsl, Malom u. 10.

14

2095 CPR 197

CE lap száma:

F39/2014/05



2095

MSZ EN 13242:2002+A1:2008

Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

Terméklejelmzők

Alapanyag jellemzők (vizsgálat végzése megadott frakción törtenék)

Kőzet típusa: andezit				Kőzet származása: Tálya									
Egyedi azonosító kód													
Szakasz	Lényeges jellemző	Vizsgálati módszer	Eredmény-megadás módja	FZKA 0/22	FZKA 0/32	FZKA 0/56	M22	M56	M80	YSZ 0/150	Z 0/22		
4.2.	Frakció (d/D)			0/22,4	0/31,5	0/56	0/22,4	0/56	0/63	0/150	0/22,4		
4.3.	Szemmegoszlás	EN 933-1	Osztály	G _A 85	G _A 85	G _A 85	G _A 85	G _A 85	G _A 75	G _A 75	G _A 80		
4.3.	finomszem-tartalom	EN 933-1	Osztály	f ₉	f ₇	f ₇	f ₁₅	f ₉	f ₉	f ₉	f ₁₂		
4.4.	Durva kőanyag-halmaz szemalakja (FI)	EN 933-3	Osztály	FI _{NR}	FI _{NR}	FI _{NR}	FI _{NR}	FI _{NR}	FI _{NR}	FI _{NR}	FI _{NR}		
4.4.	Durva kőanyag-halmaz szemalakja (SI)	EN 933-4	Osztály	SI ₇₀	SI ₇₀	SI ₇₀	SI _{NR}	SI _{NR}	SI _{NR}	SI _{NR}	SI _{NR}		
4.7.	A finom szemek minősége	EN 933-9	Osztály	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
5.2.	Aprózódási ellenállás (LA)	EN 1097-2	Osztály	LA ₄₀									
5.3.	Aprózódási ellenállás (M _{DE})	EN 1097-1	Osztály	M _{DE} 40									
5.5.	Testsűrűség, vízfelvétel	EN 1097-6	Megadott érték	2,675 ± 5%; < 2%									
7.3.2.	Fagyállóság	EN 1367-1	Osztály	F ₄									
7.3.2.	Magnézium szulfátos kristályosítás	EN 1367-2	Osztály	MS ₁₈									
Egyéb jellemzők													
	Halmazsűrűség	EN 1097-3	Tájékoztató érték										
	Tömöríthetőség, Proctor-vizsgálat	EN 13286-2	Megadott érték	2,04 Mg/m ³ ; 5,3%	2,09 Mg/m ³ ; 5,3%	2,11 Mg/m ³ ; 5,2%	2,09 Mg/m ³ ; 6,5%	2,11 Mg/m ³ ; 6,7%	NPD	NPD	2,04 Mg/m ³ ; 5,3%		
	Proctor-aprózódás (ΔS _{0,125})	e-ÚT 06.03.52 (ÚT 2-3.207)	Megadott érték	118%	123%	125%	123%	122%	NPD	NPD	118%		
Földműépítési alkalmasság													
	Általános osztályozás	e-ÚT 06.02.11 (ÚT 2-1.222)	Osztály	M-1 vagy M-2									
	Fagyállósági osztály	e-ÚT 06.02.11 (ÚT 2-1.222)	Osztály	X-1									
	Tömöríthetőségi osztály	e-ÚT 06.02.11 (ÚT 2-1.222)	Osztály	T-1									
	Szervességi osztály	e-ÚT 06.02.11 (ÚT 2-1.222)	Osztály	S-1									

Tálya, 2014. augusztus 8.

"COLAS-ÉSZAKKŐ"
Bányászati Kft.
Tarcsl

Ézsias László
minőségellenőrzési vezető