

	<h1>Colas Északkő Kft.</h1>	
	3915 Tarcal, Malom u. 10.	
	16	
	2095 CPR 197	
	CE lap száma: F39/2017/03	2095

MSZ EN 13043:2003

Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz

	Szakasz	Lényeges jellemző	Vizsgálati módszer	Eredmény megadás módja	Termék megnevezése/származása/típusa:		
					VSZ 2/4	Tályai Bányüzem	zúzott andezit aszfaltkeverékekhez
					Vállalt minőségjellemzők		
Termékjellemzők (terméken vizsgált)	4.1.2.	Frakció (d/D)			2/4		
	4.1.3.	Szemmegoszlás	EN 933-1	osztály	G _C 90/15		
	4.1.3.1.	Durva kőanyaghalmozok szemmegoszlásának határértékei és tűrései	EN 933-1	osztály	G _{NR}		
	4.1.3.2.	Szemmegoszlás tűrései finom és nyújtott kőanyaghalmozok esetén	EN 933-1	osztály	G _{TC} NR		
	4.1.4.	Finomszem-tartalom	EN 933-1	osztály	f ₁		
	4.1.5.	A finom szemek minősége	EN 933-9	osztály	MB _F NR		
	4.1.6.	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (FI)	EN 933-3	osztály	FI _{NR}		
	4.1.6.	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (SI)	EN 933-3	osztály	SI _{NR}		
	4.1.7.	A zúzott és tört szemek százalékaránya	EN 933-5	osztály	C _{100/0}		
4.1.8.	A finom kőanyaghalmozok szögletessége	EN 933-6	osztály	E _{CS} NR			
Alapanyag jellemzők (vizsgálat végéig nem a termék frakcióján történik)	4.2.2.	Aprózódási ellenállás (LA)	EN 1097-2	osztály	LA ₂₅		
	4.2.3.	Csiszolódási ellenállás (PSV)	EN 1097-8	osztály	PSV ₅₀		
	4.2.4.	Felületi kopási ellenállás (AAV)	EN 1097-8	osztály	AAV _{NR}		
	4.2.5.	Aprózódási ellenállás (MDE)	EN 1097-1	osztály	M _{DE} NR		
	4.2.6.	Szöges járműabroncs okozta kopással szembeni ellenállás	EN 1097-9	osztály	A _N NR		
	4.2.7.1.	Szemek testsűrűsége (Mg/m ³)	EN 1097-6	megadott érték	2,64		
	4.2.7.2.	Vízfelvétel	EN 1097-6	megadott érték	NPD		
	4.2.9.2.	Fagyállóság	EN 1367-1	osztály	F ₁		
	4.2.9.2.	Magnézium szulfátos kristályosítás	EN 1367-2	osztály	MS ₁₈		
	4.2.10.	Hőlkésállóság	EN 1367-5	megadott érték	NPD		
	4.2.11.	Tapadóképesség (%)	EN 12697-11	megadott érték	NPD		
	4.2.12.	"Napszúrással" szembeni ellenállás	EN 1367-3	osztály	SB _{NR}		
	4.3.2.	Kémiai összetétel	EN 932-3	megadott érték	NPD		
4.3.3.	Durva, könnyű szennyeződések	EN 1744-1	osztály	m _{LPC} NR			
Egyéb jellemzők		Kézzel szétmorzsolható szemcsék mennyisége	e-ÚT 05.01.12. (ÚT 2-3.601-1)	küszöbérték	NPD		
	4.2.8.	Halmazsűrűség	EN 1097-3	tájékoztató érték	1,23		

Kiadás kelte: 2017.01.02


 Ezsias László

MIR vezető