Colas Északkő Kft.

3915 Tarcal, Malom utca 10.

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET

Kőbánya és termékének azonosító adatai:

Dokumentum egyedi azonosítója:	F51/2017/27
Bánya és a termék megnevezése:	**Tállyai Bányaüzem, NZ 0/4**
Vonatkozó műszaki specifikáció (CE lap) azonosítója:	F39/2017/27

Kőbánya működésére vonatkozó engedélyek:

MÜT (Műszaki Üzemi Terv) száma/ érvényessége:	68/18/2009 / 2019.12.31
Hulladékgazdálkodási engedély száma /érvényessége:	Az üzem nem végez hulladékgazdálkodási tevékenységet /
Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma /érvényessége:	2095 CPR 197 / visszavonásig

Termék rövid bemutatása, természetes megjelenés leírása:

Gyártástechnológia rövid leírása:

• A termék a robbantással jövesztett kőanyaghalmaz 2 - 4 törési/osztályozási fokozatában feldolgozott 0/2 névleges szemnagyságú termék.

Terméket alkotó kőanyaghalmaz bemutatása:

• A terméket alkotó kőanyag piroxén-andezit.

Termék színe:

• A termék színe szürke, sárgás-barna, amely a gyártástól eltelt idővel sárgás-barna árnyalatot vesz fel a pirit ásvány tartalom miatt. Ez a minőségi jellemzőkre nincs hatással. Természetes víztartalmát az időjárás jelentősen befolyásolja.

A termék jellemző alkalmazási területei:

e-UT 05.02.11:2010 (ÚT 2-3.301-1:2010) szerinti aszfaltbetonokhoz (AC):

• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához korlátozás nélkül felhasználható

e-UT 05.02.12:2010 (ÚT 2-3.301-2:2010) szerinti aszfaltbetonokhoz (BBTM):

• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához nem használható

e-UT 05.02.13:2010 (ÚT 2-3.301-5:2010) szerinti zúzalékvázas masztixaszfaltokhoz (SMA):

• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához korlátozás nélkül felhasználható

e-UT 05.02.14:2010 (ÚT 2-3.301-6:2010) szerinti öntöttaszfaltokhoz (MA):

• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához korlátozás nélkül felhasználható

e-UT 06.03.61 (ÚT 2-3.306:2000) szerinti felületi bevonatokhoz:

• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához nem használható

Bármely egyéb célra, melynek a vonatkozó CE lapon feltüntetett minőségjellemzői alapján megfelel.

[1]A termék fontosabb minőségjellemzőinek karakterisztikus értékei, jellemző tartománya:

[2]Szemmegoszlás jellemző értéke:	lásd jellemző szemel.	***Los Angeles aprózódás értéke(LA%):***	15-17
Lemezességi szám (FI%):	-	***Mikro-Deval aprózódás értéke(M_{DE}%):***	5-7
Testsűrűség (Mg/m³) / vízfelvétel (%):	2,63-2,65 / 0,6-0,7	***Bitumenes tapadó-képesség (%):***	90-95
finomszemek minősége (MB_F):	4-5	***PSV érték:***	50-52

[1] - A megadott termékjellemzőkkel kapcsolatos gyártói kötelezettségeket a termékhez tartozó CE lap tartalmazza, az itt megadott jellemző értékek tájékoztató jellegűek.

[2] – A termékhez kapcsolódó jellemző szemmegoszlás jegyzőkönyve tartalmazza a gyártástechnológiaáltal biztosított várható szemmegoszlás jellemző tartományát. Az abban megadott eredmények figyelmen kívül hagyják a bányai és keverőtelepi deponálás során megjelenő szegregációs hatásokat.

Colas Északkő Kft.

3915 Tarcal, Malom utca 10.

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET

A termék aszfaltipari felhasználása során kiemelendő tulajdonságok:

Szemszerkezeti jellemzőkre vonatkozó ajánlás: Portartalma átmosásos eljárással megvizsgálva is alacsonynak tekinthető, így felhasználása során többletpor-képződésre nem kell számítani.
Testsűrűség ingadozására vonatkozó ajánlás: Testsűrűségének ingadozása a karakterisztikus értékhez viszonyítva csekély mértékű, mellyel nagyban hozzájárul az aszfaltkeverék gyártási stabilitásához.
Finom-szemek minőségére vonatkozó ajánlás: Sajátporának MBF értéke alapján a sajátporfelhasználás nem jelent aszfalttechnológiai kockázatot.
Aprózódás-állóságra vonatkozó ajánlás: Kedvező szilárdsági jellemzői miatt a gyártás és beépítés során bekövetkező aprózódás mértéke is meglehetősen alacsony. A keverőtelepi kiszárítás (hősokk) nem befolyásolja jelentősen a kőanyag szilárdságát.
Hőállóságra vonatkozó ajánlás: A kedvező hőlökésállóság miatt nem kell a gyártás és beépítés során a kőanyag túlzott mértékű aprózódására számítani.
Egyéb jellemzők:

A termék várható külleme (fényképek):

A TERMÉKISMERTETŐ ADATAINAK ELSŐDLEGES CÉLJA AZ ADOTT CÉLRA LEGALKAMASABB TERMÉK KIVÁLASZTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA. A KÖZÖLT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, DE TÁMOGATHATJÁK AZ ADOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LEGIDEÁLISABB TERMÉK KIVÁLASZTÁSÁT.

Tarcal, 2017.01.02

Készítette: *Ézsiás László*

technológiai főmérnök