
	<h1>Colas Északkő Kft.</h1> <p>3915 Tarcfal, Malom u. 10.</p> <p><b>16</b></p> <p>CE lap száma: F39/2017/325</p>	
--	--	---

## MSZ EN 13242:2002+A1:2008

Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

	Szakasz	Lényeges jellemző	Vizsgálati módszer	Eredmény megadás módja	Termék megnevezése/származása/típusa:		
					Riolittufa 0/5	Bodrogkeresztúri Bányauzem	Riolittufa földművekhez
					Vállalt minőségjellemzők		
Termékjellemzők (terméken vizsgált)		Frakció (d/D)			0/4		
	4.3.	Szemmegoszlás	EN 933-1	osztály	G <sub>F</sub> 85		
	4.3.2.	Durva kőanyaghalmozok szemmegoszlásának határértékei és tőrésai	EN 933-1	osztály	GT <sub>NR</sub>		
	4.3.3.	Szemmegoszlás tőrésai finom és nyújtott kőanyaghalmozok esetén	EN 933-1	osztály	GT <sub>A</sub> NR		
	4.4.	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (FI)	EN 933-3	osztály	FI <sub>NR</sub>		
	4.4.	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (SI)	EN 933-4	osztály	SI <sub>NR</sub>		
	4.5.	A zúzott és tört szemek százalékaránya	EN 933-5	osztály	C <sub>NR</sub>		
	4.6.	finomszem-tartalom	EN 933-1	osztály	f <sub>NR</sub>		
	4.7.	A finom szemek minősége	EN 933-9	megadott érték	NPD		
Alapanyag jellemzők (vizsgálat végzése nem a termék frakcióján történik)	5.2.	Aprózódási ellenállás (LA)	EN 1097-2	osztály	LA <sub>NR</sub>		
	5.3.	A durva kőanyaghalmoz kopásállósága (MDE)	EN 1097-1	osztály	M <sub>DE</sub> NR		
	5.4.	Szemek testsűrűsége	EN 1097-6	megadott érték	NPD		
	5.5.	Vízfelvétel	EN 1097-6	küszöbérték	min. 15%		
	5.6.	Újrahasznosított kőanyaghalmoz-tartalom	EN 933-11	osztály	NPD		
	6.3.	Összes kén	EN 1744-1	osztály	S <sub>NR</sub>		
	6.4.	Vízoldható szulfát	EN 1744-1	osztály	SS <sub>NR</sub>		
	6.5.1.	Hidraulikus keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők	EN 1744-1	megfelelt/ nem felelt meg	NPD		
	7.3.3.	Fagyállóság	EN 1367-1	osztály	F <sub>NR</sub>		
	7.3.3.	Magnézium szulfátos kristályosítás	EN 1367-2	osztály	MS <sub>NR</sub>		
		Halmazsűrűség	EN 1097-3	tájékoztató érték	1		
		Tömöríthetőség, Proctor-vizsgálat	EN 13286-2	megadott érték	NPD		
		Proctor-aprózódás (ΔS <sub>0,125</sub> )	e-ÚT 06.03.52	küszöbérték	NPD		
Egyéb jellemzők							

Kiadás kelte:2017.01.02

  
 Ezsiás László  
 MIR vezető