

	<p style="text-align: center;"><b>Colas Északk Kft.</b> 3915 Tarcal, Malom utca 10</p> <p style="text-align: center;"><b>TERMÉKISMERTET ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET</b></p> <p style="text-align: center;">Termék m szakai adatlap</p>
--	--

**K bánya és termékének azonosító adatai:**

Dokumentum egyedi azonosítója:	F51-2023-113
Terméktípus/Terméknév/Felhasználási cél:	<b>CP 90/250 / Tállyai Bányüzem / zúzott andezit / Védm vekhez</b>
Vonatkozó m szakai specifikáció (CE lap) azonosítója:	F39-2023-113

**K bánya m kötésére vonatkozó engedélyek:**

MÜT (M szakai Üzemi Terv) száma/ érvényessége:	BO/15/02353-10/2018 / 2033-11-30
Hulladékgazdálkodási engedély száma /érvényessége:	
Üzemi gyártásellen rzési tanúsítvány száma /érvényessége:	2095 CPR 197

**Termék rövid bemutatása, természetes megjelenés leírása:**

<p><b>Gyártástechnológia rövid leírása:</b></p> <p><i>Robbantással és további minimum kétszeri töréssel/osztályozással el állított termék.</i></p>
<p><b>Beépíthet ségi ajánlás:</b></p> <p><i>A termék víztartalma nem jelent beépítési kockázatot.</i></p>
<p><b>Terméket alkotó k anyagalmaz bemutatása:</b></p> <p><i>A terméket alkotó k anyag piroxén-andezit.</i></p>
<p><b>Termék színe:</b></p> <p><i>A termék színe szürke, mely a gyártást követ en barnás vagy vöröses árnyalatúvá válik.</i></p>

**A termék várható külleme (méretjelz osztásköze 1 cm):****A termék alkalmazhatóságának feltételei:**

<p><i>Gabionfalakhoz a CP termékek kézi válogatása szükséges a tömör szerkezet kialakítása érdekében, melynek hiánya a gabionfal tönkremeneteléhez vezethet.</i></p>
--

	<b>Colas Északk Kft.</b>
	3915 Tarcal, Malom utca 10
	<b>TERMÉKISMERTET ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET</b>
Termék m szaki adatlap	

Bármely egyéb célra, melynek a vonatkozó CE lapon feltüntetett min ségjellemz i alapján megfelel.

**\*Termék m szaki jellemz i:**

A közölt adatok az e-UT 05.01.15 Ütügyi M szaki EI írás alapján kerültek meghatározásra. Emiatt az adatok követelményként csak az el írásban meghatározott termékek esetén vehet k figyelembe! Ett l eltér esetben az adatok tájékoztató jelleg ek.

Üzemi gyártásellen rzés módszere:		Értékelési id szak (gyártási(termék) jellemz k):							Értékelési id szak (alapanyag jellemz k):					
A		A kiállítást megel z maximum 1 év							A kiállítást meglez maximum 2 év					
Termék és alapanyag jellemz k	Jellemz típus	Statistikai értékelés típusa	Mért jellemz jele	Eredmények száma	Eredmények szórása (s)	Referenciaérték (Xref)	Gyárt. tart. - alsó (Xref - 1,25 x s)	Gyárt. tart. - felső (Xref + 1,25 x s)	Alkalmazott tolerancia	Reprodukálhatóság (R1)	Abszolút határérték (alsó)	Abszolút határérték (felső)	Beszállítói deklarált érték alsó	Beszállítói deklarált érték felső
A durva k anyagalmaz kopásállósága (MDE) EN 1097-1	Alapanyag	15-	MDE	1	0.00	5.60	5.60	5.60						
Fagyállóság (FT) EN 13383-2	Alapanyag	15-	FT	2	0.21	0.35	0.09	0.61						
Magnézium szulfátos kristályosítás EN 1367-2	Alapanyag	15-	MS	1	0.00	0.40	0.40	0.40			0.00	25.00	0.00	25.00
Szemcse r ég (LM, CP) EN 13383-2	Alapanyag	15-	ro	1	0.00	2.60	2.60	2.60						
Szemcse r ég (LM, CP) EN 13383-2	Alapanyag	15-	Was	1	0.00	1.55	1.55	1.55						
Szemmegoszlás/Tömegeloszlás EN 13383-2	Termék	15-	360	2	0.00	100.00	100.00	100.00			98.00	100.00	98.00	100.00
Szemmegoszlás/Tömegeloszlás EN 13383-2	Termék	15-	250	2	0.71	94.50	93.61	95.39			90.00	100.00	90.00	100.00
Szemmegoszlás/Tömegeloszlás EN 13383-2	Termék	15-	125	2	24.75	27.50	-3.44	58.44			0.00	50.00	0.00	50.00
Szemmegoszlás/Tömegeloszlás EN 13383-2	Termék	15-	90	2	5.66	6.00	-1.08	13.08			0.00	15.00	0.00	15.00
Szemmegoszlás/Tömegeloszlás EN 13383-2	Termék	15-	45	2	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5.00	0.00	5.00

\*- A gyártási tartományt az A és B üzemi gyártásellen rzési mód esetén egyaránt megadjuk, amennyiben a megel z id szaktól rendelkezésre állnak az ennek meghatározásához szükséges vizsgálati eredmények.

**Fontosabb fogalmak (e-UT 05.01.15 alapján):**

<b>Referenciaérték (Xref)</b>	A vizsgálati eredmények középértéke (átlaga), vagy a típusvizsgálat egyedi eredménye.
<b>Gyártási tartomány</b>	Az adott paraméter alapteljesítményének jellemzésére szolgál. Azt a tartományt jelöli ki, amelyen belül legvalószínű bb az egyedi eredmények ingadozása.
<b>Beszállítói deklarált érték</b>	A referenciaértékhez, mint jellemz értékhez képest megengedett eltérések mértéke. Ez az érték képezi a gyártásellen rzési vizsgálatok alapját. Értékének meg kell felelnie az abszolút határértékeknek (termékszabvány követelménye).

Kiadás kelte:2023.05.04

*Tompa Richárd*

Tompa Richárd

min ségellen rzési vezet